

B&C Polo Shirts

Kurzanleitung für die Textilveredelung



NACH STYLES

100% Baumwolle / Mischgewebe mit hohem Baumwollanteil (≥80% Baumwolle)



B&C My Polo 180
B&C My Polo 210
B&C Inspire Polo
B&C ID Polo
B&C Skill Pro

SIEBDRUCK

Plastisol, wasserbasierte oder Discharge-Druckfarben

TIPP

Hervorragende Bedruckbarkeit auf allen Farben bei Verwendung von Standard-Siebdruckfarben und Standard-Trocknungs-/Aushärtungseinstellungen.

Hervorragende Ätzbarkeit auf dunklen Farben bei Verwendung von Standard-Discharge-Druckfarben und Standard-Trocknungs-/Aushärtungseinstellungen

65% Polyester / 35% Baumwolle



B&C My Eco Polo
B&C Energy Pro

SIEBDRUCK

Polyesterdruckfarben

TIPP

Unterlegung aus weißer Polyesterdruckfarbe mit kurzer Trocknungszeit (100-120°C, 2-5 Sekunden) verwenden, dann mit farbigen Polyesterdruckfarben bedrucken. Abschließend bei 140°C für ca. 1 Minute 20 Sekunden bei gleichmäßiger Hitze aushärten, um ein Versengen oder eine unzureichende Aushärtung zu vermeiden.

100% Polyester



B&C Active Polo

SIEBDRUCK

Polyesterdruckfarben

TIPP

Unterlegung aus weißer Polyesterdruckfarbe mit kurzer Trocknungszeit (100-120°C, 2-5 Sekunden) verwenden, dann mit farbigen Polyesterdruckfarben bedrucken. Abschließend bei 140°C für ca. 1 Minute 20 Sekunden bei gleichmäßiger Hitze aushärten, um ein Versengen oder eine unzureichende Aushärtung zu vermeiden.

DTG - Nassverfahren

TIPP

Die Vorbehandlung erfolgt automatisch durch die Druckmaschine. Auf weißen Kleidungsstücken wird in CMYK gedruckt und auf dunklen Kleidungsstücken in CMYK mit weißer Unterlegung. Nach dem Drucken aushärten: helle Farben bei 145°C für ca. 6,5 Minuten; dunkle Farben bei 155°C für ca. 9 Minuten; nicht innerhalb von 24 Stunden waschen.

DTG - Trockenverfahren

TIPP

Die Vorbehandlung gleichmäßig auftragen (außer bei weißen/hellen Farben), bei 150°C für 3 Min. trocknen. Anschließend bei 150°C für 15 Sekunden pressen, um die Oberfläche zu glätten. Mit DTG unter Verwendung der richtigen Druckfarben-Einstellungen drucken und abschließend bei 160°C für 3 Minuten aushärten, um eine gute Fixierung und Waschbeständigkeit zu gewährleisten.

SUBLIMATIONSDRUCK

Nur Weiß

TIPP

Das Kleidungsstück zunächst 15 Sekunden lang bei 200°C vorpressen, dann die Transferfolie auflegen und mit einer Zwischenlage abdecken. 50 Sekunden bei 200°C mit einer manuellen Presse pressen, dabei die Presse langsam öffnen, um Ghosting zu vermeiden.

Haftungsausschluss: Diese Empfehlungen basieren auf unseren eigenen internen Tests. Jedoch kann jeder Drucker entsprechend der Art oder Marke seiner Druckfarben und Maschinen eigene Einstellungen verwenden. Vor der Massenproduktion müssen Muster und Testdrucke beurteilt werden.



Nur B&C Inspire, B&C Eco Polo and B&C Active polo

B&C Polo Shirts

Kurzanleitung für die Textilveredelung



NACH STYLES

100% Baumwolle / Mischgewebe mit hohem Baumwollanteil (≥80% Baumwolle)

B&C My Polo 180
B&C My Polo 210
B&C Inspire Polo
B&C ID Polo
B&C Skill Pro

TRANSFER

DTF - Heißtransfer

TIPP

Transfer mit einer Heißpresse bei 150°C für 15 Sekunden aufbringen, abkühlen lassen und kalt abziehen. Zur besseren Fixierung mit Silikonpapier oder Vlies erneut pressen; das Pressen auf Knöpfen und Knopfleisten vermeiden.

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen Polo-stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 180g/m²) dünne Nadeln verwenden, um eine gute Stichauflösung und Stoffstabilität zu gewährleisten.

65% Polyester / 35% Baumwolle

B&C My Eco Polo
B&C Energy Pro

TRANSFER

DTF - Heißtransfer

TIPP

3-5 Sekunden vorerhitzen, dann 15 Sekunden lang bei 150°C mit Zwischenlage pressen (1,5-2 Bar). Heiß oder warm abziehen und bei kleinen Details noch einmal 3-5 Sekunden lang pressen. Das Pressen auf Knöpfen und Knopfleisten vermeiden.

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen Polo-stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 180g/m²) dünne Nadeln verwenden, um eine gute Stichauflösung und Stoffstabilität zu gewährleisten.

100% Polyester

B&C Active Polo

TRANSFER

DTF - Heißtransfer

TIPP

3-5 Sekunden vorerhitzen, dann 15 Sekunden lang bei 135°C mit Zwischenlage pressen (1,5-2 Bar). Heiß oder warm abziehen und bei kleinen Details noch einmal 3-5 Sekunden lang pressen. Das Pressen auf Knöpfen und Knopfleisten vermeiden.

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen Polo-stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 180g/m²) dünne Nadeln verwenden, um eine gute Stichauflösung und Stoffstabilität zu gewährleisten.

Eingeschränkt geeignet für:

Siebdruck mit wasserbasierten Druckfarben oder Plastisol

Bei Verwendung von Standarddruckfarben nicht empfehlenswert, da bei Aushärtungstemperaturen über 160°C die Gefahr einer Farbmigration aus dem Polyester besteht. Druckfarben verwenden, die bei niedrigen Temperaturen aushärten, wenn Siebdruck erforderlich sein sollte.

Eingeschränkt geeignet für:

Siebdruck mit wasserbasierten Druckfarben oder Plastisol

Bei Verwendung von Standarddruckfarben nicht empfehlenswert, da bei Aushärtungstemperaturen über 160°C die Gefahr einer Farbmigration aus dem Polyester besteht. Druckfarben verwenden, die bei niedrigen Temperaturen aushärten, wenn Siebdruck erforderlich sein sollte.

Nicht geeignet für:

Siebdruck mit Polyesterdruckfarben, Sublimationsdruck

Nicht geeignet für:

Siebdruck mit Discharge-Druckfarben, DTG (Nass- oder Trockenverfahren), Sublimationsdruck

Nicht geeignet für:

Siebdruck mit Discharge-Druckfarben, DTG (Nass- oder Trockenverfahren)

