

B&C Polo Shirts

Guide de décoration



STYLE PAR STYLE

100% Coton / Mélanges riches
en coton (>80% de coton)



B&C My Polo 180
B&C My Polo 210
B&C Inspire Polo
B&C ID Polo
B&C Skill Pro

SÉRIGRAPHIE

Encres plastisol, à base d'eau
ou par décharge

CONSEIL

Excellente imprimabilité sur toutes les couleurs avec des encres de sérigraphie standard et des paramètres de séchage et de fixation (polymérisation) classiques.

Excellente capacité de décharge sur les couleurs sombres, en utilisant des encres à décharge et des paramètres de séchage / durcissement standard.

65% Polyester / 35% Coton



B&C My Eco Polo
B&C Energy Pro

SÉRIGRAPHIE

Encres polyester

CONSEIL

Utilisez une sous-base d'encre blanche en polyester avec chauffage rapide (100-120°C, 2 à 5 secondes), puis les encres polyester couleurs. Laissez enfin durcir à 140°C pendant -1 minute et 20 secondes à chaleur uniforme pour éviter toute brûlure ou un durcissement insuffisant.

100% Polyester



B&C Active Polo

SÉRIGRAPHIE

Encres polyester

CONSEIL

Utilisez une sous-base d'encre blanche en polyester avec chauffage rapide (100-120°C, 2 à 5 secondes), puis les encres polyester couleurs. Laissez enfin durcir à 140°C pendant -1 minute et 20 secondes à chaleur uniforme pour éviter toute brûlure ou un durcissement insuffisant.

DTG - application humide

CONSEIL

Un traitement préalable est automatiquement appliqué par l'imprimante. Imprimez le CMYK (CMJN) sur les vêtements blancs et la sous-base blanche + le CMYK (CMJN) sur les vêtements sombres. Fixation après impression: couleurs claires à 145°C pendant -6,5 minutes; couleurs sombres à 155°C pendant -9 minutes; ne les lavez pas pendant 24 heures.

DTG - application à sec

CONSEIL

Appliquez uniformément un traitement préalable (sauf pour le blanc/les couleurs claires), laissez sécher à 150°C pendant 3 minutes, puis pressez à chaud à 150°C pendant 15 secondes pour lisser la surface. Imprimez en DTG avec les paramètres appropriés pour les encres et laissez enfin fixer à 160°C pendant 3 minutes pour assurer la bonne fixation et la durabilité du lavage.

SUBLIMATION

Uniquement applicable sur blanc

CONSEIL

Pré-pressage du vêtement à 200°C pendant 15 secondes, puis positionner le transfert et couvrir avec une feuille de protection. Presser à 200°C pendant 50 secondes avec une presse manuelle à ouverture lente afin d'éviter les effets de flou (ghosting).

Avvertissement: Ces recommandations se basent sur notre test interne. Cependant, chaque imprimeur peut appliquer des paramètres spécifiques en fonction du type ou de la marque des encres et des machines qu'il utilise. Des échantillons et des essais doivent être validés avant de lancer la production en série.



B&C Inspire, B&C Eco Polo and B&C Active polo uniquement

B&C Polo Shirts

Guide de décoration



STYLE PAR STYLE

100% Coton / Mélanges riches
en coton (≥80% de coton)



B&C My Polo 180
B&C My Polo 210
B&C Inspire Polo
B&C ID Polo
B&C Skill Pro

TRANSFERT — DTF

CONSEIL

Appliquer le transfert à la presse à chaud à 150°C pendant 15 secondes, laisser refroidir puis retirer à froid. Repasser avec un papier silicone ou une feuille de protection (type fleece) pour améliorer la fixation; éviter de presser sur les boutons et les pattes de boutonnage.

BRODERIE

Convient parfaitement

CONSEIL

Excellents résultats sur tous les tissus des polos. Utilisez de fines aiguilles sur les tissus plus fins (environ 180 g/m²) pour assurer une bonne définition des points et la stabilité du tissu.

65% Polyester / 35% Coton



B&C My Eco Polo
B&C Energy Pro

TRANSFERT — DTF

CONSEIL

Pré-pressage 3 à 5 secondes, application du transfert à 150°C pendant 15 secondes avec feuille de protection (1,5 à 2 bars). Retirer le film à chaud ou tiède, puis second pressage 3 à 5 secondes pour les petits détails. Éviter de presser sur les boutons et les pattes de boutonnage.

BRODERIE

Convient parfaitement

CONSEIL

Excellents résultats sur tous les tissus des polos. Utilisez de fines aiguilles sur les tissus plus fins (environ 180 g/m²) pour assurer une bonne définition des points et la stabilité du tissu.

100% Polyester



B&C Active Polo

TRANSFERT — DTF

CONSEIL

Pré-pressage 3 à 5 secondes, application du transfert à 135°C pendant 15 secondes avec feuille de protection (1,5 à 2 bars). Retirer le film à chaud ou tiède, puis second pressage 3 à 5 secondes pour les petits détails. Éviter de presser sur les boutons et les pattes de boutonnage.

BRODERIE

Convient parfaitement

CONSEIL

Excellents résultats sur tous les tissus des polos. Utilisez de fines aiguilles sur les tissus plus fins (environ 180 g/m²) pour assurer une bonne définition des points et la stabilité du tissu.

Convient partiellement pour:

Sérigraphie avec des encres plastisol ou à base d'eau.

Non recommandé avec des encres standard en raison du risque de migration des colorants du polyester à des températures de fixation supérieures à 160°C. Utiliser des encres à basse température de fixation si la sérigraphie est nécessaire.

Convient partiellement pour:

Sérigraphie avec des encres plastisol ou à base d'eau.

Non recommandé avec des encres standard en raison du risque de migration des colorants du polyester à des températures de fixation supérieures à 160°C. Utiliser des encres à basse température de fixation si la sérigraphie est nécessaire.

Ne convient pas pour:

Sérigraphie avec des encres polyester, sublimation

Ne convient pas pour:

Sérigraphie avec encres à décharge, DTG (application humide ou sec), sublimation.

Ne convient pas pour:

Sérigraphie avec encres à décharge, DTG (application humide ou sec).

